

**مواصفات المنتج الفنية**  
**الجزيره نوتس كلير**  
**JA-58007**

**الوصف:**

دهان مائي شفاف، عالي الجودة، يتكون من مركيبين، يتميز بتركيبته الفريدة البنية على راتنجات الفلورو بولي يوريثان المطورة التي تجعله كسبوره ذات خصائص استثنائية في سهولة مسح الكتابة والرسم، كما أنه قوي الالتصاق على العديد من الأسطح.

**الاستخدام:**

يستخدم في التطبيقات الداخلية والخارجية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية والطوب الفخاري وأسطح الحديد والألمنيوم والخشب والزجاج، مناسب لبيئة قطاع الأعمال كغرف الاجتماعات والمكاتب وكذلك للأماكن المكشطة وجدران المباني وقاعات الدراسة في المدارس والجامعات ومراكم التدريب ورياض الأطفال والأماكن العامة ومداخل الأبنية.

**الخصائص:**

- مقاومة ممتازة لالتصاق مواد الكتابة والرسم.
- مناعة عالية.
- التصاقية ممتازة على الأسطح الجديدة والمدهونة قديماً.
- مرنة عالية.
- قابلية ممتازة للغسيل.
- مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية.
- محتوى منخفض من المواد العضوية المتطايرة ورائحة منخفضة.

**الخصائص الفيزيائية:**

ASTM D1475	لامع.	المظهر:
ASTM D562	شفاف.	اللون:
ASTM D2697	٤ (للمزيج) ١٨ - ٣٠ ثانية بالفورد كب (للأساس)	الثقل النوعي: الزوجة:
	٢٨ ±٪ (للمزيج) ١٥ مايكرون لكل طبقة.	الحجم الصلب: سماكه الطبقة الجافة:
	٦٧ مم/لتر، عند سماكة طبقة جافة ١٥ مايكرون.	معدل الانتشار النظري*: قيمة المواد العضوية المتطايرة:
	٧ جرام/لتر	٧ جرام/لتر

\*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكه الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر (لتتجنب الهدر يجب التأكد عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاوها).

**تجهيز السطح:**

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
  - يجب أن يكون السطح صلباً وخال من الثقوب والحرفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
  - يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخلال من الزوايد والأترية والغيار والشحوم والزيوت والأملاح والعنف.
  - معالجة التشققات والحرفر الصغيرة بمادة مائلة مناسبة مثل "الجزيره ألتيميت" أو "جاز ايبيوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)

**إرشادات التطبيق:**

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°C، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليل الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. يجب خلط الأساس مع المصلب جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس.
٥. يجب استخدام الدهان خلال فترة صلاحية المزيج المحددة.
٦. التخفيف بملاء العذب حتى الحصول على الزوجة المناسبة للتطبيق.
٧. عدم طلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٨. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء التطبيقين.
٩. ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

مواصفات المنتج الفنية  
الجزيره نوتس كلير  
JA-58007

أدوات التطبيق:

• بالرول:

- الرول الناعم

(النوع المطلوب: ديكور ناردين ٨٠٩ - كود: ١٠٩٣).

نسبة المزج:

٦ الأساس: ٦,٢ المصلب: ١

(بالحجم):

فترة صلاحية المزيج:  
٣ ساعات و ٣٠ دقيقة عند درجة حرارة ٣٥°C.

المخلف المقترن:

الماء العذب.

نسبة التخفيف:

عند الحاجة: ١٠٥٪ كحد أقصى.

نظام الطلاء:

• للأسطح المدهونة قديماً:

١- الأسطح السليمة:

- طلاء طبقتين من "الجزيره نوتس كلير" مباشرة.

٢- الأسطح المتقطعة:

- طلاء طبقة من "الجزيره جير برايم".

- طلاء طبقتين من "الجزيره نوتس كلير".

• للأسطح الجديدة:

١- الأسطح الخشبية:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيره وود سيلر".

- طلاء طبقتين من "الجزيره نوتس كلير".

٢- الأسطح الحديد والألمنيوم:

- طلاء طبقتين من "الجزيره نوتس كلير" مباشرة على الأسطح المجهزة جيداً.

٣- الأسطح الخرسانية:

• للأسطح الداخلية:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيره جرين برايم".

- طلاء طبقتين من "الجزيره جرين بوتي".

- طلاء طبقتين من "الجزيره جرين نوفل" أو أي طبقة نهائية مناسبة من دهانات الجزيره.

- طلاء طبقتين من "الجزيره نوتس كلير" كطبقة حماية.

• للأسطح الخارجية:

- طلاء طبقتين من "الجزيره اكتستريم".

- طلاء طبقتين من "الجزيره مكسيم" أو "الجزيره روبل" أو أي طبقة نهائية مناسبة من دهانات الجزيره.

- طلاء طبقتين من "الجزيره نوتس كلير" كطبقة حماية.

• للتطبيق على «الجزيره ماجنيتيك»:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيره جرين برايم".

- طلاء طبقتين من "الجزيره جرين بوتي".

- طلاء طبقتين من "الجزيره ماجنيتيك".

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيره نوتس برايم".

- طلاء طبقتين من "الجزيره نوتس كلير".



**مواصفات المنتج الفنية  
الجزيره نوتس كلير  
JA-58007**

**طريقة الإزالة:**

لأقلام السبورة:

- يتم إزالة الكتابة باستخدام (مساحات السبورة - قطعة قماش ناعمة - مناديل ورق ناعمة).
- يمكن استخدامها مبللة إن لزم الأمر.

لأقلام الكتابة الثابنة والبخاخات:

- يتم بخ «الجزيره نوتس ووش» على قماش نظيف وجاف ثم مسح الكتابات مباشرة حتى الحصول على سطح خالي من الكتابة.
- يتم غسل السطح بالماء فور إزالة الكتابة.

للمزيد من المعلومات عن طريقة الإزالة يرجى مراجعة المواصفة الفنية لـ "الجزيره نوتس ووش".

**زمن الجفاف:**

- الجفاف السطحي ٣-٢ ساعات.
- الجفاف الصلب ٤٨ ساعة.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ٥ ساعات.
- الجفاف النام ٧ أيام.

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٣٥°C.

للحصول على أقصى مقاومة لمواد الكتابة والرسم يوصى بترك الدهان يجف لمدة ٧ أيام من تطبيق الطلاء.

**تنظيف الأدوات:**

الماء العذب.

**التعبئة:**

لتر : الدهان: ٨٠، لتر المصبات: ١٣، لتر

**التخزين وفتررة الصلاحية:**

فتررة الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٣٥°C.

التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

**إرشادات السلامة:**

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

**تنويه:**

وفي علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيره للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغایر للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيره فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.