

### مواصفات المنتج الفنية

### الجزيره نوغل

### JA-16024

#### الوصف:

دهان مائي أكريليك نقي ١٠٠٪ حريري ناعم اللمس، يعتمد في تصنيعه على تكنولوجيا الترابط التصالبي الفريدة والمميزة التي تمنح الدهان قوة التصاق عالية جداً و يتميز بسهولة إزالة البقع والأوساخ وقابلية الغسيل بالماء والصابون، وخصائص مانعة لانتشار اللهب مع مقاومة ممتازة للميكروبات، ويتضمن تركيبة خالية من المواد العضوية المتطايرة والمركبات الكيميائية الضارة مما يجعله متلائماً مع أعلى الاشتراطات العالمية للحفاظ على البيئة.

#### الاستخدام:

يستخدم كطبقة نهائية في التطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية والطوب الفخاري في الأماكن الأنثقة والفاخرة والمناطق الراقية مثل: القصور والفنادق والمنازل والمستشفيات والمجمعات السكنية والقاعات وجميع المناطق الداخلية المزدحمة التي تتطلب مقاومة العالية للبقع والخصائص الصحية .

#### الخصائص:

- مقاومة فائقة للبقع.
- قابلية مثلى للغسيل المستمر.
- مقاومة ممتازة للميكروبات (البكتيريا والفطريات).
- مقاومة ممتازة للحرق.
- ثباتية طويلة الأجل للألوان.
- مقاومة لانتشار اللهب.
- صحي وعديم الرائحة.
- قوة تغطية فائقة.
- استثنائية ونحوية فائقة.
- معدل انتشار مرتفع.
- تركيبة خالية من المواد العضوية المتطايرة والفورمالديهيد والأمونيا وAPEO.
- مسؤول بيئياً.

#### الشهادات:

- مطابق للمواصفات القياسية السعودية رقم .٤٧٠ / .٢٠١٦

#### الخصائص الفيزيائية:

		حريري.	المظهر:
		اللون الأبيض وبحسب الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات الجزيره.	اللون:
ASTM D1475		٠٣٥ م @ ١,٢٨	الثقل النوعي:
ASTM D562		١٥ وحدة كريس @ ٠٣٥ م	اللزوجة:
ASTM D2697		% ٤٣	الحجم الصلب:
		٤٠ مايكرون لكل طبقة.	سماكه الطبقة الجافة:
ASTM D2243		١٠,٥ م /ltr	معدل الانتشار النظري:
ASTM D1849		٣ دورات	الاستقرار للتجمد:
		احتياز، ٣٠ يوماً @ ٥٠°C	الاستقرار للحرارة:

#### الاختبارات:

جامعة دورتموند - ألمانيا	ASTM D2486	احتياز، ٧ حكة	مقاومة الماء
AM Solutions - بولندا	JIS Z 2801:2010	احتياز	مقاومة القلويات
AM Solutions - بولندا	BS 3900:PART G6	احتياز	مقاومة الأملام
اكسوفا - المملكة المتحدة	الកود البريطاني ٤٧٦: ١٩٩٧: جزء ٧	المرتبة الأولى	قوية الالتصاق
الولايات المتحدة الأمريكية Intertek	EPA24 method	صغر	المرونة
الولايات المتحدة الأمريكية Intertek	ASTM D5116	احتياز	اختبار الحك
	LEED Requirements-Ver.4		مقاومة البكتيريا
			مقاومة الفطريات
			مقاومة النتشار الاهب
			قيمة المواد العضوية المتطايرة
			اختبار انبعاث VOC بعد التطبيق

(تجنب الهدر، يجب التأكد عند الشراء - من كمية الدهان المناسبة للسطح طلاؤها)



**مواصفات المنتج الفنية  
الجزيره نوبل  
JA-16024**

**تجهيز السطح:**

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم وإزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من الثقوب والحرفر والتلوئات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الروائد والأبرية والغيار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحرفر الصغيرة بمادة مائلة مناسبة مثل "الجزيره ألتيميت" أو "جاز ايبيوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.

(استشر قسم الدعم الفني)

**إرشادات التطبيق:**

1. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥٠°C، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
2. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
3. يجب تقليل الدهان جيداً قبل الاستخدام.
4. يمكن إضافة كمية كافية من "الماء العذب" للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
5. عدم طلاء فوق السطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
6. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، ويجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
7. ينبغي توفير التهوية الكافية خلال فترة جفاف الدهان.

**أدوات التطبيق:**

- مسدس الرش اللاهوائي:
  - حجم الفوهه المقترن:
  - الضغط عند الفوهه:
  - زاوية الرش:
- مسدس الرش الهوائي:
  - حجم الفوهه المقترن:
  - الرول:
  - الرول الناعم
- الفرشاة:

**المخلف المقترن:**  
الماء العذب.

**نسبة التخفيف:**

(١٠٠٪) بالحجم، عند استخدام مسدس الرش اللاهوائي في التطبيق.

(٣٥-١٥٪) بالحجم، عند استخدام مسدس الرش الهوائي في التطبيق.

(١٥-١٠٪) بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.

**نظام الطلاء:**

- الأساس: طلاء طبقة واحدة من "الجزيره جرين برايم".
- الطبقة المتوسطة: طلاء طبقتين من "الجزيره جرين بوتي".
- الطبقة النهائية: طلاء طبقتين من "الجزيره نوبل".

**زمن الجفاف:**

- الجفاف السطحي: ساعة واحدة.
- الجفاف الصلب: ٤ ساعات.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ٨ ساعات.
- الجفاف التام: ٧ أيام.

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٣٥°C.

**تنظيف الأدوات:**

الماء العذب.



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيره نوفل  
JA-16024

**التعبئة:**

جالون أمريكي.

برميل ١٨ لتر.

جالون: أساس ٣ لترات. ( بيس يلون عن طريق آلة التلوين ) .

برميل: أساس ٢٦ لترًا. ( بيس يلون عن طريق آلة التلوين ) .

**التخزين ومتدة الصلاحية:**

فتره الصلاحية: ٤٤ شهراً عند درجة حرارة ٣٥°C.

التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

**إرشادات السلامة:**

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

**تنويه:**

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغابر للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطى أو ضمئى من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما ينماهى مع جودة الجزيره، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤلية ، إن وجدت، تقصر على استبدال المنتجات.