

دهانات الجزيرة  
Jazeera Paints



# الجزيرة سانتكس Jazeera Santex

غراء البورسلين والرخام وبرك السباحة  
Porcelain, marble and swimming pools adhesive

# الجزيرة سانتكس Jazeera Santex

## Physical Constants:

Color	White and grey
Thickness	(3-10) mm according to substrate evenness
Coverage	(3-2) kg/m <sup>2</sup> @ 6 mm (Coverage is varying according to surface condition)
Dry Density	About (1.4) kg/ltr

## الخصائص الفيزيائية:

اللون	أبيض ورمادي
السماكة	(1-3) ملم (حسب استوائية السطح)
معدل التغطية	(3-2) كجم/م <sup>2</sup> عند سماكة 6 ملم (تختلف التغطية حسب طبيعة السطح)
الكثافة الجافة	(1,4) كجم/لتر

## Application Tools:

- Notched trowel.

## أدوات التطبيق:

- مسطرين مسنن.

## Recommended System:

- "Jazeera Santex".
- "Jazeera Groutex".

## نظام التطبيق :

- "الجزيرة سانتكس".
- "الجزيرة جراوتكس".

## Cleaning Tools:

Tools can be cleaned after application immediately with plenty of water, while surfaces can be cleaned with damp cloth.

## أدوات التنظيف:

قم بتنظيف الأدوات بعد التطبيق فوراً بكمية وفيرة من الماء، في حين يمكن تنظيف الأسطح بقطعة قماش مبللة.

## Packing:

Bag 20 Kg.

## التعبئة:

• كيس ٢٠ كجم.



# الجزيرة سانتكس Jazeera Santex

## الوصف:

High performance, polymer and special additives modified one-component deformable cementitious adhesive mortar, with extended open time and no vertical slip. It is used for Indoor and outdoor fixing of ceramic tiles and especially used for installing large size porcelain tiles and marble.

## الوصف:

غراء بورسلين عالي الأداء، مكون من مركب واحد معدل بالبوليمر وإضافات خاصة لإعطائه المرونة وطول فترة تثبيت البلاط وعدم قابليته للانزلاق أثناء التطبيق على الأسطح الرأسية. يستخدم لتثبيت السيراميك والبلاط، وخاصة الرخام والبورسلين كبير الحجم.

## الاستخدام:

Interior and exterior installation of all types of ceramic, porcelain, marble, swimming pools tiles and other non-porous tiles on fair-face concrete surfaces, cementitious floor screeds, blocks, gypsum board or plastered surfaces.

## الاستخدام:

يستخدم لتثبيت جميع أنواع السيراميك والبورسلين والرخام وبلاط برك السباحة وغيرها من البلاط غير المسامي في التشطيبات الداخلية والخارجية، وعلى الأسطح الخرسانية الناعمة، والأرضيات الإسمنتية والبلوك والألواح الجبسية أو الأسطح الملبسة.

## الخصائص:

- "Jazeera Santex" is manufactured from carefully selected raw materials, well graded fillers, and special additives to enhance workability, water retention and adhesion.
- Sag resistant.
- Excellent bonding to fair-face concrete and plastered surfaces.
- suitable for horizontal and vertical applications.
- Designed for indoor and outdoor use and Middle East weather conditions.
- Excellent mixing and workability characteristics.
- Suitable for direct application on existing floorings like ceramic and marble (cost reduction).
- Very high productivity rates.
- High water resistant properties.
- Ready and easy to use when mixed by water.

## الخصائص:

- تم تصنيع "الجزيرة سانتكس" من مواد خام مختارة بعناية ومواد حشو متدرجة بشكل جيد، وإضافات خاصة لتعزيز قابليتها للاتصاق والاحتفاظ بالماء وتحسين أداء التشغيل.
- مقاوم لانزلاق البلاط على الأسطح الرأسية.
- قوة ترابط ممتازة للأسطح الخرسانية الناعمة والأسطح الملبسة.
- مناسب للتطبيقات الأفقية والرأسية.
- صمم للاستخدام الداخلي والخارجي، ومناسب لأجواء الشرق الأوسط.
- سهولة الخلط.
- مناسب للتطبيق المباشر على الأرضيات مثل السيراميك والرخام (يقلل التكلفة).
- معدلات إنتاجية عالية جداً.
- مقاومة عالية للماء.
- جاهز وسهل الاستخدام عند خلطه بالماء.

## الشهادات:

- Complies to European EN12004 and ISO 13007 as C2TES1.
- complies to ANSI 118.4 .

## الشهادات:

- مطابق للمواصفات الأوروبية EN 12004 and ISO 13007 as C2TES1
- مطابق للمواصفات الأمريكية ANSI 118.4

## تجهيز السطح:

- Ensure that substrate is mechanically strong, well cured, free from loose particles, oil, grease, paint and free from dust.
- Pre-wet the substrate prior to application, especially in hot climate areas except for gypsum substrates must be perfectly dry.

## تجهيز السطح:

- تأكد من قوة وترابط السطح، وأنه معالج بشكل جيد، وخالي من المواد العالقة، والزيوت والشحوم والطلاء والغبار.
- يتم ترطيب الأسطح قبل التطبيق، وخاصة في المناطق الحارة باستثناء الأسطح الجبسية، فيجب أن تكون جافة تماماً.



معدل إنتاجية عالية  
High Productivity



سهل الاستخدام  
Easy to use



مقاوم للانزلاق  
Anti-slip




مقاوم للماء  
Water Resistant



قوة التصاق عالية  
High Adhesivity





# الجزيرة سانتكس Jazeera Santex

## مختلطة:

- Start mixing the whole bag content of "Jazeera Santex" 20kg with clean water (5.5 - 6.5) Liters with drill fitted with suitable paddle for (3) minutes until homogenous lump free paste.
- Leave the mixture for (10-15) minutes maturing time and then remix again .
- Now the mixture is ready to use.

## إرشادات التطبيق:

- First apply a thin coat of "Jazeera Santex" onto the substrate using the flat edge of the trowel and then immediately apply the desired thickness using the toothed side of the trowel.
- Use a suitable notched trowel that ensures a tile coverage of at least 70% at the back of the tile for walls or for indoor light foot traffic.
- For outdoor application and heavy traffic ensure the coverage is 100%.

As a guide, the following recommendations have to be followed when installing different tile sizes:

Tile length (mm)	Tile width (mm)	Recommended Notched trowel (mm)
150	150	6 × 6 × 6
200	200	8
250	250	10
300	300	12
400	400	12 plus back buttering .

- Large tiles need a thin layer of adhesive applied directly to their backs immediately prior to installation (back-buttered) as well as their substrate being notched. This is also necessary where the tiles have deeply grooved or patterned backs and where the substrate is not true to plane.
- Install the tiles within (10 to 20) minute of application of "Jazeera Santex" and firmly press it onto the substrate to ensure good contact and coverage with adhesive.
- Grouting can be done after (24) hours by "Jazeera Groutex" for walls and floors joints
- Floors are set for light foot traffic after at least (24) hours and ready to use after (14) days.

## الخلط:

- تخلط كل محتويات الكيس من "الجزيرة سانتكس" (٢٠) كيلو جرام بماء نظيف بمعدل من (٥,٥ - ٦,٥) لتر مع الاستمرار بالخلط لمدة (٣) دقائق باستخدام الخلاط الميكانيكي حتى يصبح الخليط متجانساً وخالياً من التكتلات.
- اترك الخليط لمدة (١٠-١٥) دقيقة, وبعد ذلك يعاد الخلط مرة أخرى.
- الآن أصبح الخليط جاهزاً للاستخدام.

## إرشادات التطبيق:

- ابدأ أولاً بتطبيق طبقة واحدة رقيقة من "الجزيرة سانتكس" على السطح باستخدام الحافة المسطحة من المسطرين ثم طبّق السماكة المطلوبة على الجزء المراد تطبيقه مستخدماً الجانب المسنن من المسطرين.
- استخدم المسطرين المسنن والمناسب لضمان تغطية البلاط بنسبة لا تقل عن ٧٠٪ في الجزء الخلفي من بلاط الجدران أو للأماكن الداخلية ذات المرور خفيف الحركة.
- للتطبيقات الخارجية التي تتعرض لمرور كثيف الحركة يجب أن تكون التغطية ١٠٠٪.
- يجب اتباع التوصيات التالية عند تثبيت أحجام بلاط مختلفة:

المسطين المسنن الموصى به (مم)	عرض البلاط (مم)	طول البلاط (مم)
٦ × ٦ × ٦	١٥٠	١٥٠
٨	٢٠٠	٢٠٠
١٠	٢٥٠	٢٥٠
١٢	٣٠٠	٣٠٠
١٢ بالإضافة إلى الطبقة الخلفية.	٤٠٠	٤٠٠

- يحتاج البلاط الكبير إلى طبقة رقيقة من المادة اللاصقة تُطبق مباشرة على الطرف الخلفي قبل التثبيت بالإضافة إلى الطبقة السفلية المسننة. بعد هذا ضرورياً أيضاً حيث يكون الطرف الخلفي للبلاط بأخدود عميق أو منقوش وحيث لا تكون الطبقة التحتية مستوية بشكل صحيح .
- ثبت البلاط خلال (١٠-٢٠) دقيقة من تطبيق "الجزيرة سانتكس" ، واضغط بقوة على السطح لضمان قوة الالتصاق والتغطية الجيدة.
- يمكن ملاءم الفواصل بمادة التروبية "الجزيرة جراوتكس" بعد (٢٤) ساعة للجدران والأرضيات.
- يمكن السير بالأقدام على الأرضيات سيراً خفيفاً بعد (٢٤) ساعة، ويكون جاهزاً للاستخدام بعد (١٤) يوماً.



Jazeera Factory for Paints Co.  
**Customer Care Center**

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia  
**+966 92 0000 085**

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia  
**92 0000 085**

✉ [info@jazeerapaints.com](mailto:info@jazeerapaints.com)

🌐 [www.jazeerapaints.com](http://www.jazeerapaints.com)

🐦 📘 📷 📺 📱 / JPaintsKSA



تفاصيل المنتج  
Product details