

دهانات الجزيرة
Jazeera Paints



الجزيرة فاست دراينج إينامل Jazeera Fast Drying Enamel



الجزيرة فاست دراينج إينامل

Jazeera Fast Drying Enamel

الوصف:

A high quality styrenated alkyd based paint, ideal application for industrial, maintenance, and new construction. It offers efficiency of application because of its quick drying property.

الوصف:

دهان سريع الجفاف مبني على مركبات الستايرين الألكيدية، وهو مثالي للتطبيق في المنشآت الصناعية الجديدة ولأغراض الصيانة. يؤمن كفاءة التطبيق بفضل خاصية الجفاف السريع.

الاستخدام:

Recommended to be used as a final coat for interior and exterior application at steel facilities such as bridges, warehouses and shopping centers, as well as steelworks, doors, fences, scaffolds and fire fighting systems.

يستخدم كطبقة نهائية في التطبيقات الداخلية والخارجية للمنشآت الفولاذية مثل الجسور والمنازل ومراكز التسوق، بالإضافة إلى المشغولات الحديدية والأبواب والأسوار والسقالات وأنظمة اطفاء الحرائق.

الخصائص:

- Fast drying.
- High adhesion.
- Excellent color and gloss retention.
- Excellent durability and toughness.

الخصائص:

- سريع الجفاف.
- قوة التصاق فائقة.
- ثباتية ممتازة للون واللمعة.
- متانة وصلابة عالية.

تجهيز السطح:

- Remove all visible surface deposits such as grease, oils with suitable detergent per (SSPC-SP1). Remove salt and other contaminants by washing using high pressure fresh water.
- Any fabrication defects such as weld spatter, delamination, sharp edges and weld slag should be repaired prior to surface preparation.
- Steel surfaces must be prepared according to: Sa 2½ (ISO 8501-1 / NACE No.2/SSPC-SP10), or Sa2 (NACE No.3/SSPC-SP6) or hand and power tool cleaning according to St3(SSPC-SP3).

تجهيز السطح:

- يجب إزالة جميع شوائب السطح الظاهرة كالشحوم والزيوت والأتربة باستخدام منظف مناسب وفق المواصفة: (SSPC- SP 1)، ويجب إزالة الأملاح والشوائب الأخرى باستخدام الماء النقي على ضغط عالٍ.
- أي عيوب تصنيعية كآثار اللحام والتفسيخات والزوايا الحادة يتم معالجتها قبل الشروع في تجهيز السطح.
- يجب تجهيز الأسطح الحديدية حسب المواصفة: Sa 2½ (ISO 8501-1 / NACE No.2/SSPC-SP10) أو Sa2 (NACE No.3/SSPC-SP6) أو التنظيف بالأدوات اليدوية والميكانيكية وفق المواصفة: St3(SSPC-SP3)

نظام الطلاء:

Primers: "Jazeera Zinc Phosphate Primer QD", or any other suitable primer of Jazeera Paints.
Topcoats: "Jazeera Fast Drying Enamel".
For more information, consult the Technical Support Department.

نظام الطلاء:

الأساس: "الجزيرة زنك فوسفات برايمر QD" أو أي أساس مناسب من دهانات الجزيرة.
الطبقات النهائية: "الجزيرة فاست دراينج إينامل".
لمزيد من المعلومات استشر قسم الدعم الفني.

المخفف:

"Jazeera Thinner 507".

المخفف:

"الجزيرة ثينر 507".

نسبة التخفيف:

Thinning Ratio	(by volume)
Airless Spray	(0)%
Air Spray	(10-15) %
Brush/Roller	(0-5)%

نسبة التخفيف:

نسبة التخفيف	(بالحجم)
الرش اللاهوائي	:(0)%
الرش الهوائي	:(10-15)%
الفرشاة/ الرول	:(0-5)%



FD-001



FD-002



FD-003



FD-004



FD-005



FD-006




FD-007



FD-008



FD-009




FD-010




FD-011




FD-012



FD-013



FD-014



FD-015

Jazeera Factory for Paints Co.
Customer Care Center

To call outside the Kingdom of Saudi Arabia
+966 92 0000 085

To call inside the Kingdom of Saudi Arabia
92 0000 085

✉ info@jazeerapaints.com

🌐 www.jazeerapaints.com

📱 / JPaintsKSA



تفاصيل المنتج
Product details