

مواصفات المنتج الفنية الجزيره لينتكس JA-25009

الوصف:

طلاء رشة نهائية، عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية، يعطي مظهراً جذاباً وقوياً بأشكال خطوط ديكورية أنيقة ومتناصة من طبقة واحدة.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية.

الخصائص:

- مقاومة عالية للرطوبة والحرارة والظروف الجوية القاسية.
- مقاومة عالية للاحتكاك والخدش.
- سهل الاستخدام والتشكيل.
- ثباتية ممتازة للألوان.
- قوة التصاق ممتازة مع الأسطح.

الخصائص الفيزيائية:

| | | |
|-------------|--|----------------------------|
| .ASTM D2196 | مطفي، بمظهر جذاب. حسب ألوان كتالوج «الجزيره لينتكس». | • المظهر • اللون |
| | ١,٩ | • الثقل النوعي • الزوجة |
| .ASTM D2697 | لزوجة عالية. ٪ ٨٢ | • الزوجة • الحجم الصلب |
| | ٪ ٣٧٠٠ - ٣٥٠٠ - ٣٠٠٠ م / كجم عند سماكة (٣٧٠٠ - ٣٣٠٠ - ٣٠٠٠) ميكرون | • معدل الانتشار النظري* |
| | ١٥,٣ جرام / لتر. | • المواد العضوية المتطابرة |

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح ، والظروف المحيطة ، وطريقة التطبيق ، وسمكية الطبقة الجافة الفعلية للمنتج ، ومعدل الهدر (لتحجب الهدر يجب التأكد -عند الشراء- من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاوها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالٍ من الثقوب والحفور والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالٍ من الزوائد والأبريق والغيار والشحوم والزيوت والأملاح والعنف.
- معالجة التشققات والحفور الصغيرة بمادة ملائمة مناسبة مثل "الجزيره ألميت" أو «جاز ايبيوكسي كراك فيلر ESP» قبل البدء في دهان الأساس.
- «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°C، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح ($pH=9$).
٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. يمكن إضافة كمية كافية من «الماء العذب» للحصول على لزوجة المناسبة للتطبيق.
٥. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٦. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.

أدوات التطبيق:

- المسطرين.
- البرورة البلاستيكية.

المخلف المقترن:

- الماء العذب.



**مواصفات المنتج الفنية
الجزيره لايتكس
JA-25009**

نسبة التخفيف:
جاهز للاستخدام.

يمكن استخدام نسبة (١ - ٢)٪ من الماء العذب للتخفيف عند الضرورة.
وتعتمد على طبيعة الجو وظروف التنفيذ.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة من "الجزيره روبل برايم" حسب لون "الجزيره لايتكس" وتركه حتى يجف تماماً.
 - طلاء طبقة واحدة من "الجزيره لايتكس" باستخدام المسطرين المعدني.
 - تشكيل المظهر المطلوب باستخدام البروة البلاستيكية، وتنظيف البروة من الحبيبات العالقة بالإسفنج المشبع بالماء عند الضرورة في أثناء التشكيل.
 - يتم تنعيم السطح وتنسيقه بالبروة البلاستيكية ليعطي شكلاً ومظهراً جماليًا متناسقاً (حسب الرغبة).
- ملاحظات :**
- لتحقيق معدل الانتشار والحصول على الشكل المطلوب يجب أن يقوم بعملية طلاء "الجزيره لايتكس" منفذ محترف.
 - جب أن يتم الضغط بشدة بالسطرين أو البروة خلال التطبيق للحصول على التصاقية عالية.
 - الأسطح التي تأخذ شكلاً دائرياً يجب إلادها أهمية خاصة لدى تنفيذ الطلاء.

زمن الجفاف:

الجفاف السطحي ساعتان.
الجفاف الصلب ٤ ساعه.
الجفاف التام ٧ أيام.

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٣٥°C.

تنظيف الأدوات:
الإسفنج المشبع بالماء العذب.

التعبئة:
برميل ٨٨ كجم.

التخزين و فترة الصلاحية:

فترة الصلاحية : ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٣٥°C .
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
 - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأى جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة :
النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنوية:

وفق علمينا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيره للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغایر للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيره فإن هذا الشخص يتتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا يوجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطى أو ضمئى من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما ينماهى مع جودة الجزيره، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولة ، إن وجدت، تقصر على استبدال المنتجات.