

مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة مشاشكو
JA-25011

الوصف:
طلاء على شكل تراثي كنيف القوام مكون من مادتين، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية، ذو تشكيلات تراثية متنوعة، يمتاز بجمال الشكل وجاذبية المظهر ويعطي مظهر بيوت الطين القديمة.

الاستخدام:
يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري للبيوت التراثية العرقية.

الخصائص:

- له شكل الديكور التراثي الجذاب بمظهر بيوت الطين القديمة.
- يمكن تشكيله بمناورة متعددة ذات مظهر جميل.
- مقاومة عالية لاختلاف الظروف الجوية.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.

الخصائص الفيزيائية:

.ASTM D1475	.ASTM D562	.ASTM D2697	مطفى. اللون الطبيعي. ١,٨٥ $mPas 1... \times 6,5$ ٪٦٠ ٠,٥٤ - ٤ - ٠,٣٢ - ٠,٠٣٢) م³/كم عند سمك (٦٠ - ٨٠ - ١٠٠) مايكرون / حسب التطبيق.	مظهر اللون الثقل النوعي الزوجة الحجم الصلي معدل الانتشار النظري *
-------------	------------	-------------	---	--

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح والظروف المحيطة وطريقة التطبيق وسمك الطبقة الجافة الفعلية للمنتج ومعدل الهدر .
(لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاوها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صليباً وخال من الثقوب والحرفر والنقوش وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأبريق والغبار والشحوم والزيوت والأملام والعفن.
- معالجة التشققات والحرفر الصغيرة بمادة ملائمة مناسبة مثل "الجزيره ألتنيت" أو "الجزيره يونيوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥٠°C، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٧٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٪٧.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليل الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. يمكن إضافة كمية كافية من «الماء العذب» للحصول على الزوجة المناسبة للتطبيق.
٥. عدم طلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها تماماً.
٦. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى لזמן الفاصل بين طلاء التطبيقين.
٧. ينبغي توفير التهوية الكافية خلال تطبيق الدهان.

أدوات التطبيق:

يطبق يدوياً بعد ارتداء القفازات الواقية.



**مواصفات المنتج الفنية
الجزيره مشاشكو
JA-25011**

المخفف المقترن:
ماء العذب.

نسبة التخفيف:
جاهز للاستخدام ، ويمكن استخدام الماء العذب في التخفيف عند الضرورة للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق ويعتمد ذلك على الظروف الجوية المحيطة عند التنفيذ.

نسبة المزج:
بالوزن: الطلاء
٦ جرام
١ كجم

نظام الطلاء:

- للتطبيقات الداخلية:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيره جرين برايم" وتركه حتى يجف.
- مزج الطلاء جيداً مع ألياف القش العالج قبل التطبيق مباشرة.
- طلاء طبقة واحدة من "الجزيره مشاشكو" بالسماكه المطلوبه.
- تنسيق الديكور والمظهر المطلوب حسب الرغبة.

- للتطبيقات الخارجية:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيره روبل برايم" وتركه حتى يجف.
- مزج الطلاء جيداً مع ألياف القش العالج قبل التطبيق مباشرة.
- طلاء طبقة واحدة من "الجزيره مشاشكو" بالسماكه المطلوبه.
- تنسيق الديكور والمظهر المطلوب حسب الرغبة.

زمن الجفاف:
الجفاف السطحي ساعتان (يعتمد على سماكة الطبقة).
الجفاف الصلب ٤٨ ساعة.
الجفاف التام ٧ أيام.
النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٣٥°C.

تنظيف الأدوات:
بماء العذب.

التعينة:
برميل : ٢٥ كجم.
برميل : ١٢ كجم.

التخزين وفترة الصلاحية:
فترة الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٣٥°C.
التخزين: ضمّن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
 - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة:

تنوية:
وقد علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيره للتحقق من أي تعديلات قبل تحميل أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغایر للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيره فإن هذا الشخص يتتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا يوجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطى أو ضمئي من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما ينماشي مع جودة الجزيره، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولة ، إن وجدت، تقصر على استبدال المنتجات.