

مواصفات المنتج الفنية الجزيره تكتشر JA-25001

الوصف:

دهان رشة خشنة نهاية عالية الجودة، تعتمد في تصنيعها على المستحضرات الأكريليكية ، تمتاز بمقاومتها للظروف الجوية وخواص عزل الحرارة وامتصاص الصوت.

الاستخدام:

تستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية، على الأسطح الخرسانية والإسمنتية و الطوب الفخاري وأسطح الحديد والجلفن لباقي المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية ويمكن استخدامه على صفائح قنوات تكييف الهواء.

الخصائص:

- مقاومة للظروف الجوية القاسية.
- مقاومة جيدة جداً للماء.
- خواص عزل للحرارة.
- خواص عزل صوت جيدة.
- عالية المثانة.
- يمكن تشكيلها بعدة نماذج من التصميمات الخشنة، سواء باستخدام الروول أو مسدس الرش.
- قوّة التصاق ممتازة.
- سهولة التطبيق.

الخصائص الفيزيائية:

ASTM D1475	مطفي، رشة خشنة.	• المظهر
.ASTM D562	حسب ألوان كتالوج الجزيره تكتشر.	• اللون
.ASTM D2697	١.٩.	• التقلل النوعي
	لزوجة عالية.	• الزوجة
	٪٦٢	• الحجم الصلب
	٣-١ مم.	• سمكية الطبقة الحاجة:
	(٢٣٠-٠,٣٣) مم/كم.	• معدل الانتشار النظري*
	٥٤ جرام/لتر	• قيمة المواد العضوية المتطابقة:

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح ، والظروف المحيطة ، وطريقة التطبيق ، وسمكية الطبقة الجافة الفعلية للمنتج ، ومعدل الهدر (التجنب الهدر يجب التأكيد عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاوها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
 - يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
 - يجب أن يكون السطح صليباً وخال من الثقوب والحرفر والنقوش وأي مناطق هشة.
 - يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأترية والغيار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
 - معالجة التشققات والحرفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل "الجزيره ألتميت" أو «جاز ايبيوكسي كراك فيلر ESP» قبل البدء في دهان الأساس.
- «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥٠°C، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٪٧٠.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليل الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. يمكن إضافة كمية كافية من «الماء العذب» للحصول على الزوجة المناسبة للتطبيق.
٥. عدم الطلق فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها تماماً.
٦. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء التطبيقين.



**مواصفات المنتج الفنية
الجزيره تكتشر
JA-25001**

أدوات التطبيق:

مسدس الرش الهوائي: حجم الفوهه المقترح : المتوسطة ٦ مم .
ضغط الهواء: ٨٠-١٠٠ psi
الرول: عادي .

المخفف المقترن:
الماء العذب.

نسبة التخفيف:

(٣ - ٥) % بالحجم ، في التطبيقات باستخدام مسدس الرش الهوائي .
(١ - ٣) % بالحجم ، في التطبيقات باستخدام الرول .
وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام .

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيره روبل برايم" حسب لون "الجزيره تكتشر" وتركه حتى يجف .
- طلاء طبقة واحدة من "الجزيره تكتشر".

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي ساعتان (يعتمد على السمакه).
- الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية: (الحد الأدنى) ٤ ساعه (عند الرغبة).
(الحد الأعلى) غير محدد .
- الجفاف التام ٧ أيام .

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°C .

تنظيف الأدوات:
الماء العذب .

التعينة:
برميل ٢٥ كجم .

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية : ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°C .
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية .

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج .
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه .
- يجب تحجيم ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق .
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش .
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال .

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأى جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير .

ملاحظة :

النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة .

تنوية:

وفقاً علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركه دهانات الجزيره للتحقق من أي تعديلات قبل تحميل أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغایر للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيره فإن هذا الشخص يتتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك .
لا يوجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطى أو ضمئي من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما ينماشي مع جودة الجزيره، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولة ، إن وجدت، تقصر على استبدال المنتجات .